



### Steckbrief

Dreischichtiges Epoxidharz-Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe. Schichtdicke 3,0 mm

### Temperaturbeständigkeit

- 45° Celsius, feuchte Hitze
- 60° Celsius, trockene Hitze

### Farbpalette

In zehn Standardfarben erhältlich.  
Weitere Farben auf Anfrage

### Eigenschaften


- geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- strapazierfähig und langlebig
- hygienisch und undurchlässig
- glatte oder rutschfeste Oberfläche möglich
- für erhöhte Ebenheitsanforderungen
- fugenlose Ausführung möglich
- gute Chemikalienbeständigkeit

### Anwendungsbereiche

- mittel bis stark belastete Industrieböden
- Hochregallager
- Lagerhäuser und Lagerbereiche
- Parkhäuser
- Labor
- Supermärkte

### Technische Daten

- Druckfestigkeit: 55 N/mm<sup>2</sup> | DIN EN 196 / ASTM C109
- Biegezugfestigkeit: 31 N/mm<sup>2</sup> | DIN EN 196 / ASTM C 190
- Haftzugfestigkeit: 3,6 N/mm<sup>2</sup> | DIN ISO 4626 Betonbruch
- Abriebfestigkeit: 0,03 g (n. Taber Rolle CS 17/1000 U/1000 g)
- Shore D-Härte: 55 | DIN 53505 / ASTM D2240



-  Deckbelag Remmers Epoxy OS Beschichtung
-  Egalisierungsschicht
-  Grundierung Remmers Epoxy BS 2000
-  Untergrund